



MÅLARKALK AB

BSAB FS. L

Hydraulit®

Den traditionella hantverkarens fasadfärg

I årtionden har Hydraulit med sin vackra matta och lite flammiga levande yta använts såväl inne som ute på kyrkor, slott och kulturbyggnader i hela landet.

Förmågan att tillåta den naturliga fuktvandring som finns i alla putsade fasader kombinerad med hållbarhet är några av de egenskaper som förenas i Hydraulit.

Användning

Användningsområde

På KC-puts av typ C eller D och direkt på tegel och lättklinkerblock såväl ute som inne. Kan även användas som kombinationsmaterial till kalkfärg. Används vid såväl renovering som vid nyproduktion.

Speciella egenskaper

Hydraulit är tillverkad av naturmaterial och innehåller inga filmbildande tillsatser. Någon risk för avflagnings pga. av inestängd fukt föreligger inte.

Utförande

Penselstryks normalt 2 ggr på väl förvattnat underlag med minst 1 dygns mellanrum.

Redskap

Målarkalk's kalkborste "Proffs" eller liknande tät borste med kluven borst som håller färgen ger bäst resultat.

Teknisk information

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindemedel | Kalk och vitcement. |
| Ballast | Dolomit. |
| Pigment | Naturliga jord- och oxidpigment enl. RAA:s rekommendationer. |
| Lösningsmedel | Vatten. |
| Tillsatsmedel | Konsistensförbättrande. |
| Rengöring | Vatten. |
| Spädning | 8-10dl vatten / kg Hydraulit. |
| Materialåtgång | Ca 1.0 kg per m ² vid 2 strykningar på slät puts. |
| Förpackning | 15 kg hink samt 20 kg säck. |
| Lagring | Torr. |
| Kulör | Hydraulit tillverkas i 40 olika standardkulörer och i specialkulörer enligt önskemål. Kontakta oss för färgprov. |
| Övrigt | Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget. Tänk på att täckningsförmågan och kulören inte kan bedömas förrän färgen är helt torr. |

Hydraulit innehåller inga lösningsmedel eller plaster.

Utförligare beskrivning bör rekvireras.

Skulle ytterligare frågor finnas är Ni alltid välkommen att kontakta oss.

Kalkfärg Special

Den traditionella hantverkarens fasadfärg

Kalkfärg Special med sin vackra matta och lite flammiga levande yta används såväl inne som ute på kyrkor, slott och kulturbyggnader i hela landet.

Förmågan att tillåta den naturliga fuktvandring som finns i putsade fasader kombinerad med hållbarhet är några av egenskaperna som förenas i produkten.

Användning

Användningsområde

På puts av kalkbruk, hydraliskt kalkbruk och svaga KC-bruk såväl ute som inne. Används vid såväl renovering som vid nyproduktion.

Speciella egenskaper

Kalkfärg Special är tillverkad av naturmaterial och innehåller inga filmbildande tillsatser. Någon risk för avflagnings pga. av inestängd fukt föreligger inte.

Utförande

Penselstryks normalt 2 gånger på väl förvattnat underlag med minst 1 dygns mellanrum.

Redskap

Målarkalk's kalkborste "Proffs" eller liknande tät borste med kluven borst som håller färgen ger bäst resultat.

Teknisk information

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindemedel | Kalk. |
| Ballast | Dolomitmjöl. |
| Pigment | Naturliga jord- och oxidpigment enl. RAA:s rekommendationer. |
| Lösningsmedel | Vatten. |
| Tillsatsmedel | Konsistensförbättrande. |
| Rengöring | Vatten. |
| Spädning | 1.5-2 liter vatten / 15 kg hink. |
| Materialåtgång | Ca 1.0 kg per m ² vid 2 strykningar på slät puts. |
| Förpackning | 15 kg hink. |
| Lagring | Frostfritt. |
| Kulör | Kalkfärg Special tillverkas i 40 olika standardkulörer och i specialkulörer enligt önskemål. Kontakta oss för färgprov. |
| Övrigt | Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget. Tänk på att täckningsförmågan och kulören inte kan bedömas förrän färgen är helt torr. |

Kalkfärg Special innehåller inga lösningsmedel eller plaster.

Utförligare beskrivning bör rekvireras.



Skulle ytterligare frågor finnas är Ni alltid välkommen att kontakta oss.



MÅLARKALK AB

Brogårdavägen 11 • 260 61 Hyllinge • Tel: 042-22 50 18 • Fax: 042-23 41 85 • Internet: www.malarkalk.se

Mineraliska färger



BASFÄRGSORTIMENT

DET TRYCKTA FÄRGPROVET KAN INTE ÅTERGE DEN EXAKTA KULÖREN VARFÖR VI REKOMMENDERAR ATT ETT PROV STRYKS PÅ PLATS.



ALLA KULÖRER FINNS I PRODUKTTYPERNA HYDRAULIT OCH KALKFÄRG SPECIAL